

FOBY® UNIVOEG WD

FOBY®

- SNEL UITHARDEND
- VOEGMIDDEL VOOR WAND EN VLOER
- WATERDICHT
- SMEUÏG EN GOED REINIGBAAR
- VAN 1-10 MM
- FLEXIBEL



VOEGMIDDEL

Producteigenschappen

FOBY® Univoeg WD is een voorgemengde voegmortel op cementbasis voor het voegen van keramische wand- en vloertegels, die versneld uithardt. Door toevoeging van kunststoffen is het product waterdicht en blijvend flexibel.

Toepassingsgebied

FOBY® Univoeg WD is toepasbaar voor voegbreedtes van 1mm tot 10mm. FOBY® Univoeg WD is zeer geschikt voor

- zowel wanden als vloeren;
- binnen en buiten;
- speciaal voor natte ruimtes;
- kritische ondergronden zoals vloerverwarmings-systemen en houten vloeren.

Vorbereiding

De tegelijm of zetspecie dient altijd volledig afgebonden en droog te zijn om uitbloedingen te voorkomen. De voegen zonodig eerst uitkrabben en reinigen.

Verwerking

Om het invoegen makkelijker te maken zowel tegelopervlak als voegen vlak voor het inwassen licht voorbevochtigen met een spons. De tegels niet besproeien, water in de voeg kan tot verkleuringen leiden! FOBY® Univoeg WD wordt aangemaakt tot een smeuijge, klontvrije mortel door aan 5kg voegmortel 1,1 tot 1,2 liter schoon water toe te voegen en goed door te mengen, bij voorkeur mechanisch. Na ca 2 minuten wachttijd, nogmaals krachtig doorroeren. De aangemaakte massa vervolgens met een voegrubber of spaan krachtig en gelijkmatig in de voegen drukken. Niet te grote oppervlakken inwassen en zodra de voegmortel iets aangedroogd is, nasponzen met schoon water. FOBY® Univoeg WD blijft na het aanmaken ca. 40 minuten verwerkbaar. Na ca. 8 uur de tegels met een droge doek nawrijven.

Inwerking van tocht of zonnestraling dient tijdens de verwerking en het uithardingsproces van de voegmortel vermeden te worden. Aangeraden wordt de voeg de eerste 8 uur nog enkele malen na te bevochtigen door middel van sponzen of dweilen om de voeg goed te laten doorharden. Te snelle droging kan tot onvoldoende sterkteontwikkeling leiden.

Het tegelwerk is na ca. 5 uur beloopbaar en de voeg is na 24 uur uitgehard. Te veel aanmaakwater en een onregelmatig vocht aanbod kunnen kleurnuancering en vlek-vorming tot gevolg hebben. Ook andere factoren kunnen van nadelige invloed op de kleurstelling zijn. De fabrikant aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Beperkingen

De voegmortel niet met een overmaat water aanmaken, zodat met een vloerwisser de voegmortel in de voeg kan worden getrokken! Ook na het aanbrengen van de voeg niet napoederen!

Kleuren

FOBY® Univoeg WD is in 9 basiskleuren verkrijgbaar: wit, zilvergrijs, manhattan, jasmijn, bahama, cementgrijs, antraciet, donkerbruin en grafietzwart.

Veiligheidsgegevens

Het product reageert alkalisch en werkt zodoende irriterend op de huid en de ogen.

Daarom contact met de ogen en de huid vermijden. Bij contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en een arts raadplegen.

Technische gegevens

Aanmaakverhouding:	100g poeder toevoegen aan 22g tot 24g schoon water
Verwerkingstijd:	ca 40 minuten (afhankelijk van de temperatuur)
Verwerkingstemp.:	+5 °C tot +25 °C (ondergrond en omgevingstemperatuur). Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd.
Beloopbaar na:	ca. 5 uur
Uitgehard na:	ca. 24 uur
Houdbaarheid:	minimaal 12 maanden mits ongeopend en droog bewaard
Verpakking:	5kg zak
Verbruik:	0,5 tot 1kg/m ² (afhankelijk van tegelformaat, voegbreedte en voegdiepte)

Overige Foby producten

Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, natuursteen en mozaïek bestaat een compleet FOBY®-programma van hoogwaardige kwaliteitsproducten. In het bedrijfslaboratorium worden deze producten ontwikkeld uit zorgvuldig geselecteerde grondstoffen en verder geoptimaliseerd zodat ze ruimschoots aan alle technische normen voldoen en prettig en probleemloos verwerkbaar zijn.

Zie hiervoor onze overige documentatiebladen.

Garantie en advies

Onze gebruiksaanwijzingen en technische gegevens zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en uitgebreide research. Alle FOBY® producten worden in eigen fabrieken geproduceerd en staan onder voortdurende controle van het bedrijfslaboratorium op het gebied van kwaliteit en veiligheid voor mens en milieu.

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde de productsamenstelling aan te passen. Voor adviezen kunt u contact opnemen met Eurovite Nederland BV,

Conform CG2WA volgens EN 13888**Eurovite Nederland BV**

Postbus 60, 6710 BB Ede / tel (0318) 664 555 / fax (0318) 664 566 / foby@eurovite.nl / www.foby.nl